

Calacatta Puro



WYKOŃCZENIA I GRUBOŚCI DOSTĘPNE

NAZWA

- Silk Satin 6 mm SKU SK01PLY6m-13
- Silk Satin 12 mm SKU SK01PLY12-13
- Silk Satin 20 mm SKU SK01PLY20-13

BOCCO Terra Calacatta Puro

FORMAT

KLASA WARIACJI KOLORYSTYCZNEJ (V)

162 × 324 cm

V2

PARAMETRY TECHNICZNE

| WŁAŚCIWOŚĆ                            | METODA TESTOWA                   | WARTOŚĆ TYPOWA              | LIMIT USTALONY                           |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Nasiąkliwość wodna                    | ISO 10545-3                      | ≤ 0,1% Eb                   | ≤ 0,5% (indyw. maks. 0,6%)               |
| Moduł pęknięcia                       | ISO 10545-4                      | ≥ 35 N/mm²                  | R ≥35 (indyw. min. 32 N/mm²)             |
| Wytrzymałość na łamanie               | ISO 10545-4                      | ≥ 1300 N                    | ≥1300N (gr. ≥7,5mm) / ≥700N (gr. <7,5mm) |
| Odporność udarowa (shock)             | ISO 10545-5                      | 0,85                        | Wartość deklarowana (EN 14411:2016)      |
| Rozszerzalność termiczna liniowa      | ISO 10545-8                      | ≤ 9 ×10 <sup>-6</sup> /°C   | Wartość deklarowana (EN 14411:2016)      |
| Odporność na szok termiczny           | ISO 10545-9                      | Zgodne ze standardem        | Wartość deklarowana (EN 14411:2016)      |
| Mrozoodporność                        | ISO 10545-12                     | Zgodne ze standardem (Pass) | Wymagane (ISO 13006:2016)                |
| Reakcja na ogień                      | —                                | Klasa A1                    | Klasa A1 lub A1 FL                       |
| Odporność na światło                  | DIN 51094                        | Zgodne ze standardem        | Brak widocznych zmian koloru             |
| Odp. chemiczna — domowa/basenowa      | ISO 10545-1                      | Klasa A                     | GB/UB Minimum (EN 14411:2016)            |
| Odp. na niskie stężenia kwasów/zasad  | ISO 10545-13                     | LA-LB                       | Wartość deklarowana                      |
| Odp. na wysokie stężenia kwasów/zasad | ISO 10545-13                     | HA-HB                       | Wartość deklarowana                      |
| Uwalnianie kadmu                      | ISO 10545-15                     | 0 mg/l                      | Wartość deklarowana                      |
| Uwalnianie ołowiu                     | ISO 10545-15                     | 0 mg/l                      | Wartość deklarowana                      |
| Gęstość pozorną                       | EN ISO 14617-1                   | 2500 kg/m³                  | —                                        |
| Emisja VOC                            | ISO 16000-9                      | Klasa A+                    | —                                        |
| Odp. na wilgotne/suche ciepło         | EN 12721/12722:2013 CEN/TS 16209 | Klasa A                     | —                                        |
| Skłonność do zabrudzeń                | EN 9300:2015                     | Brak widocznych zmian       | —                                        |
| Odp. na zarysowania (scratch)         | EN 15186:2012 CEN/TS 16209       | Klasa A                     | —                                        |
| Odporność na grzyby                   | ASTM G 21                        | Brak wzrostu na powierzchni | —                                        |

WŁAŚCIWOŚCI ZALEŻNE OD WYKOŃCZENIA

| wykończenie | klasa ścieralności | głęb. ścieranie / rysy (crazing)          | plamienie    |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Silk Satin  | Klasa H            | Tak — zgodne ze standardem (ISO 10545-11) | Klasa 5 do 3 |

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Wszystkie wykończenia | DCOF≥0,42 + Class 1 |
|-----------------------|---------------------|

TECHNOLOGIE BOCCO TERRA

| technologia       | dotyczy grubości |
|-------------------|------------------|
| AQUASHIELD STONE™ | wszystkie        |
| TITAN-SURFACE™    | wszystkie        |
| THERMO-CORE™      | wszystkie        |
| FIRE-SHIELD™      | wszystkie        |
| PURESHIELD™       | 12mm             |

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

- Czyszczenie bieżące: woda z neutralnym detergentem i ściereczka z mikrofibry lub miękka gąbka.
- Materiał nie wymaga impregnacji — nasiąkliwość ≤0,1% (ISO 10545-3) eliminuje konieczność stosowania powłok ochronnych.
- Zabrudzenia punktowe (tłuszcz, wino, kawa, sosy) usuwać możliwie szybko standardowym środkiem do powierzchni kamiennych/spieków kwarcowych.
- Nie stosować środków na bazie kwasu fluorowodorowego (HF) ani silnie ściernych past czyszczących.